

SELENA MOST

SELENA MOST jest nawierzchniową, termozgrzewalną papą na osnowie poliestrowej. Mieszanka bitumiczna modyfikowana elastomerem (SBS).

Osnowa	Poliester nietkany
Wymiary (grubość/długość/szerokość)	5,0 mm / 8 m / 1 m 5,0 mm / 50 m / 1 m
Strona wierzchnia	Łupek mineralny
Strona spodnia	Folia polietylenowa
Elastyczność w niskich temperaturach	≤ - 20°C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiM-KOT-2020/0622 wydanie 1

ZASTOSOWANIE

SELENA MOST jest nawierzchniową, jednowarstwową, termozgrzewalną papą na osnowie poliestrowej do wykonywania hydroizolacji ciężkich na obiektach mostowo-drogowych i kolejowych. Może być stosowana w układach jedno i wielowarstwowych na wszelkich powierzchniach betonowych przeznaczonych do ruchu kołowego; w tym na powierzchniach parkingów, garaży i innych części podziemnych obiektów.

MONTAŻ

Papę **SELENA MOST** należy mocować do pierwszej warstwy membrany bitumicznej (podkładowej) w układach wielowarstwowych lub do zagruntowanego podłoża w układach jednowarstwowych przy użyciu palnika dekarskiego lub gorącym powietrzem. Następnie zakładamy podłużne i poprzeczne zgrzewa się tą samą metodą.

Selena Bulgaria Ltd.
Selena Sulamericana Ltda
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Foshan Chinuri Selena Chemical Co.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Deutschland GmbH

Selena Iberia S.L.U.
FinSelena Oy
Selena Hungária Kft.
Selena Italia srl
Selena CA L.L.P.
Selena S.A.

Carina Silicones Sp. z o.o.
Libra Sp. z o.o.
Orion Sp. z o.o.
Izolacja Matizol Sp. z o.o.
Tytan EOS Sp. z o.o.
Selena România SRL

EURO MGA Product SRL
Hamil - Selena Co. Ltd
Selena Vostok
Kvadro OOO
Selena Slovakia s.r.o.
Selena Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.

Selena Ukraine Ltd.
Selena USA, Inc

WŁAŚCIWOŚCI

Lp.	Właściwości	Wymagania	Metody badań
1.	Wymiary - długość - szerokość	(8,00 ± 0,08) m (50,00 ± 0,1) m (1,00 ± 0,02) m	PN-B-04615:1990
2.	Grubość w pasie z posypką	≥ 5,0 mm	Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/1 lub PN-EN 1849-1
3.	Grubość warstwy izolacyjnej pod osnową	≥ 3,0 mm	Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/2
4.	Giętkość badana na wałku Ø 30 mm	≤ - 20°C	PN-EN 1109
5.	Przesiąkliwość	≥ 0,8 MPa	Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/3
6.	Nasiąkliwość	≤ 0,5 %	PN-B-04615:1990
7.	Siła zrywająca przy rozciąganiu - wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	≥ 1000 N ≥ 800 N	PN-EN 12311-1
8.	Wydłużenie przy zerwaniu - wzdłuż arkusza - w poprzek	≥ 45 % ≥ 50 %	PN-EN 12311-1
9.	Siła zrywająca przy rozdzielaniu - wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	≥ 200 N ≥ 200 N	Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/4
10.	Siła zrywająca w stykach arkuszy papy	≥ 500 N	Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/9
11.	Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-off”	≥ 0,5 MPa	Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/5
12.	Wytrzymałość na ścinanie	≥ 0,2 MPa	PN-EN 13653
13.	Odporność na działanie podwyższonej temperatury, 2h	≥ 100°C	PN-B-04615:1990

DOKUMENTY POWIĄZANE

- ✓ KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiM-KOT-2020/0622 wydanie 1
- ✓ Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 013-UWB-082
- ✓ Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

PAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Długość rolki, m	8,0	50,0
Waga rolki, kg	ok. 55	ok. 345
Ilość na palecie, m2	128	100

Rolki papy należy magazynować i przewozić w pozycji stojącej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Papę należy chronić przed wilgocią, działaniem promieni UV oraz wysoką temperaturą.

Selena Bulgaria Ltd.
Selena Sulamericana Ltda
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Foshan Chinuri Selena Chemical Co.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Deutschland GmbH

Selena Iberia S.L.U.
FinSelena Oy
Selena Hungária Kft.
Selena Italia srl
Selena CA L.L.P.
Selena S.A.

Carina Silicones Sp. z o.o.
Libra Sp. z o.o.
Orion Sp. z o.o.
Izolacja Matizol Sp. z o.o.
Tytan EOS Sp. z o.o.
Selena România SRL

EURO MGA Product SRL
Hamil - Selena Co. Ltd
Selena Vostok
Kvadro OOO
Selena Slovakia s.r.o.
Selena Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.

Selena Ukraine Ltd.
Selena USA, Inc