



Karta Techniczna: BASE-R-W/WAT/042016/V01

BASE-R W

BASE-R W jest szybkoschnącym gruntem bitumicznym, na bazie dyspersji wodnej, modyfikowanym (SBS),

Właściwość	Wymaganie
Wygląd zewnętrzny i konsystencja (w temp. 23°C)	Jednorodna ciecz koloru brązowego, bez zanieczyszczeń mechanicznych i grudek asfaltu
Zawartość wody, %, nie więcej niż	50
Zdolność rozcieńczania masy wodą, %(V/V), nie mniej niż	300
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu, % (m/m), nie więcej niż	1,0
Spływność powłoki z papy w pozycji pionowej w temperaturze 75oC przy w czasie 5h	Nie spływa
Przeiękliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm, w czasie 24 h	Brak przeiękania
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po	0,5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PN-B-24002:1997 Asfaltowa Emulsja Anionowa

ZASTOSOWANIE

BASE-R W jest to emulsja anionowa, stosowana na zimno, do gruntowania podłoży w celu wytworzenia warstwy kontaktowej pod hydroizolacje bitumiczne. Można stosować na podłoża betonowe, drewniane, blaszane oraz starych pokryw papowych. Grunt stosowany również jako warstwa gruntująca w systemie **COOL-R**.

Selena Bulgaria Ltd.
Selena Sulamericana Ltda
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Foshan Chinuri Selena Chemical Co.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Deutschland GmbH

Selena Iberia S.L.U.
FinSelena Oy
Selena Hungária Kft.
Selena Italia srl
Selena CA L.L.P.
Selena S.A.

Carina Silicones Sp. z o.o.
Libra Sp. z o.o.
Orion Sp. z o.o.
Izolacja Matizol Sp. z o.o.
Tytan EOS Sp. z o.o.
Selena România SRL

EURO MGA Product SRL
Hamil - Selena Co. Ltd
Selena Vostok
Kvadro OOO
Selena Slovakia s.r.o.
Selena Yapi Malzemeleri Ltd.Şti.

Selena Ukraine Ltd.
Selena USA, Inc

Selena SA, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, tel. 71 78 38 301, fax 71 78 38 300, e-mail: kontakt@selena.com, www.selena.pl

NIP 894-000-55-23, KRS 0000112580, Regon 005923241, Kapitał zakładowy: 11 170 000 zł, Kapitał wpłacony: 11 170 000 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



APLIKACJA

Na suche i odpylone podłoże grunt nakłada się przy szczotkę dekarскую z twardym włosiem, wałkiem lub w sposób mechaniczny. Zużycie pomiędzy 0,2 – 0,3 L/m² i jest zależne od jakości i chłonności podłoża.

DOKUMENTY POWIĄZANE

- ✓ Krajowa Deklaracja Zgodności nr 117.16
- ✓ Sprawozdanie z badań nr 296/H/2015 z 06.08.2015

PAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Wiadro: 18 L

Ilość na palecie: 33 wiadra

Wiadra należy magazynować i przewozić w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Należy chronić przed wilgocią, działaniem promieni UV oraz wysoką temperaturą.

Selena Bulgaria Ltd.
Selena Sulamericana Ltda
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Foshan Chinuri Selena Chemical Co.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Deutschland GmbH

Selena Iberia S.L.U.
FinSelena Oy
Selena Hungária Kft.
Selena Italia srl
Selena CA L.L.P.
Selena S.A.

Carina Silicones Sp. z o.o.
Libra Sp. z o.o.
Orion Sp. z o.o.
Izolacja Matizol Sp. z o.o.
Tytan EOS Sp. z o.o.
Selena România SRL

EURO MGA Product SRL
Hamil - Selena Co. Ltd
Selena Vostok
Kvadro OOO
Selena Slovakia s.r.o.
Selena Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.

Selena Ukraine Ltd.
Selena USA, Inc