

SZPACHLA USZCZELNIAJĄCA X-TREME



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 01.08.2023

Bezbarwny uszczelniacz przeznaczony do natychmiastowej naprawy i uszczelnień dachów, rur, rynien, tarasów, kominów. Dzięki wzmocnieniu elastycznymi włóknami polimerowymi wykazuje wyjątkową szczelność, przyczepność do podłoża oraz elastyczność.

Szpachla uszczelniająca X-Treme szczególnie sprawdzi się w najcięższych warunkach tj. zastoinach wody, w czasie opadów deszczu i śniegu czy ujemnych temperaturach (do -10°C).

ZALETY

- ▶ elastyczna- wytrzymałe do 1000 naprężeń na 24 h
- ▶ wzmocniona włóknami polimerowymi
- ▶ możliwość wykonywania uszczelnień w zastoinach wody
- ▶ doskonała odporność na grzyby i pleśnie
- ▶ kompatybilna z materiałami bitumicznymi
- ▶ dobra przyczepność do różnych podłoży
- ▶ możliwość aplikacji w ujemnych temperaturach do -10°C

ZASTOSOWANIE

- ▶ uszczelnianie, wypełnianie ubytków przeciekających pokryć dachowych, opierzeń blacharskich, kominów
- ▶ uszczelnianie łączy pomiędzy materiałami dekarскими jak papa, blacha, płyty azbestowe
- ▶ uzupełnianie połączeń rynien, koszy i rur spustowych
- ▶ tworzenie złączy i uszczelnień w łodziach oraz przy zastosowaniach wymagających odporności na stałe działanie wody
- ▶ uszczelnianie pęknięć i szczelin w murach, dachach, szkle

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Kolor	bezbarwny
Gęstość	0,88-0,92 g/ml
Tempo utwardzania	1 mm /24 h *
Czas obróbki	ok 10 min *
Odporność temperaturowa	od -20°C do +90°C

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt). *Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.



SZPACHLA USZCZELNIAJĄCA X-TREME



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 01.08.2023

Warunki aplikacji	
Temperatura podłoża	od +5°C do +50°C
Temperatura opakowania	od +5°C do +25°C
Temperatura aplikacji	od -10°C do +40°C

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnie robocze powinny być czyste (nieoszlifowane) i odtłuszczone, wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelnacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliw. Materiały porowate osuszyć.
- W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.

Aplikacja

- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej +23°C, przez co najmniej 24 h, w przypadku przechowywania lub transportowania w niższych temperaturach.
- Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
- Szpachlę wycisnąć za pomocą wyciskacza mechanicznego. Można rozprowadzić przy pomocy pędzla lub szpachelki.
- Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
- Spoiny wygładzić kostką Tytan do rozprowadzania uszczelnacza, szpatułką lub palcem zamoczonym dla zmniejszenia przyczepności w wodzie.
- Usunąć taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
- Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Przed utwardzeniem czyścić wodą lub wodą z mydłem.
- Po utwardzeniu uszczelniacz z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Uszczelniacz nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.
- Przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu, szczególnie w przypadku farb rozpuszczalnikowych.
- Nie stosować do PP, PE – brak przyczepności. Słaba przyczepność do EPDM.
- Nie należy stosować do polistyrenu w tym styropianu – może uszkodzić powierzchnie.
- W przypadku powierzchni wrażliwych na działanie rozpuszczalników zaleca się przeprowadzenie testów w mało widocznym miejscu

SZPACHLA USZCZELNIAJĄCA X-TREME



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 01.08.2023

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25 °C. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Temperatura przechowywania powyżej +30°C skraca okres przydatności produktu i wpływa szkodliwie na jego parametry. Po pierwszym otwarciu należy opakowanie szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć całą zawartość.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Kolor	Pojemność	Ilość szt. w kartonie	Ilość szt. na palecie	Kod EAN
10050494	bezbarwny	280 ml	12	1440	590 2120 21982 7

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.