


Rościnnność intensywna Green Herba	-----
Substrat GreenST Herba	23,0 cm
Włóknina filtracyjna GreenFiltr 100	0,1 cm
Geomembrana drenażowa GreenDrain	2,0 cm
Włóknina ochronna GreenGeo Tex 300	0,20 cm
Membrana bitumiczna antykorzenna TACK-R GREEN TT20 S52	0,52 cm
Membrana bitumiczna moc. mech. TACK-R TU20 S30	0,30 cm
Termoizolacja EPS	10,0 cm
Membrana bitumiczna paroizolacyjna TACK-R ALU S30	0,30 cm
Środek gruntujący ABIZOL R-DR	0,01 cm
Beton	-----



Nazwa systemu:

Tack-R Green Herba - mocowany mechanicznie - attyka

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Data:

Uwagi:

Dla: