

TACK-R KMB 2K

SZYBKOSCHNĄCA ASFALTOWO-POLIMEROWA
EMULSJA ANIONOWA



GLOBALNE DOŚWIADCZENIE
LOKALNE ZASTOSOWANIE



WODOODPORNĄ

BEZROZPUSZCZALNIKOWĄ

ŁATWĄ W NAKŁADANIU

Tack-R

www.tack-r.pl

TACK-R KMB 2K SZYBKOSCHNĄCA ASFALTOWO-POLIMEROWA EMULSJA ANIONOWA

GLOBALNE DOŚWIADCZENIE

LOKALNE ZASTOSOWANIE

SELENA jest firmą globalną, produkującą i dostarczającą szeroką gamę produktów z branży chemii budowlanej, zarówno dla profesjonalistów, jak i osób zajmujących się budownictwem okazjonalnie. W naszej ofercie znajdują się m.in. piany poliuretanowe, kleje i uszczelniacze, systemy dociepleń oraz duży wybór materiałów **hydroizolacyjnych**.

SELENA powstała w Polsce w 1992 roku i jest obecna na czterech kontynentach. Nasze globalne doświadczenie zdobywane na zróżnicowanych rynkach, motywuje nas do nieustannego szukania nowych ścieżek rozwoju. Naszymi najnowszymi osiągnięciami w obszarze hydroizolacji są produkty:

- ▶ **TACK-R FLASHING** – wodoodporna żywica polimerowo-bitumiczna,
- ▶ **KDT 12** Pianoklej dekarcki – szybka instalacja izolacji termicznej,
- ▶ **TACK-R PU 40** – poliuretanowa masa uszczelniająca do wypełniania dylatacji,
- ▶ samoprzylepne membrany dachowe,
- ▶ **COOL-R** – wysokorefleksyjna, wodoodporna powłoka dachowa.



TACK-R KMB 2K

Jest szybkoschnącą, dwukomponentową, grubowarstwową powłoką asfaltową modyfikowaną polimerami przeznaczoną do wykonywania izolacji wodochronnych.

TACK-R KMB 2K stosujemy do:

- ▶ Wykonywania grubowarstwowch powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego, średniego i ciężkiego na podłożach mineralnych poniżej poziomu gruntu. W szczególności do hydroizolacji fundamentów, płyt fundamentowych i ścian piwnic od strony napierania wody,
- ▶ Do uszczelnień międzywarstwowch (pod jastrych dociskowy) w pomieszczeniach mokrych, na balkonach i tarasach,
- ▶ Do przyklejania płyt termoizolacyjnych do ścian fundamentów.

ZALETY

- ▶ Szybko wiąże przez reakcję chemiczną 2 składników,
- ▶ Odporna na deszcz już po 3 godzinach,
- ▶ Zасыpywanie po 2-3 dniach,
- ▶ Łatwa aplikacja,
- ▶ Możliwa aplikacja natryskowa,
- ▶ Do nanoszenia grubowarstwowo do 5 mm w 1 warstwie,
- ▶ Nie spływa z pionowych powierzchni,
- ▶ Ekologiczna – nie zawiera rozpuszczalników,
- ▶ Wzmocniana włóknami,
- ▶ Elastyczna, mostkuje rysy do 2 mm,
- ▶ Wodoszczelna do ciśnienia 75 mH₂O,
- ▶ Odporna na starzenie, działanie wody oraz substancje agresywne występujące w gruncie.

ZALECENIA WYKONAWCZE

- ▶ Dodać składnik sypki do składnika płynnego, ciągle mieszając przy pomocy wiertarki niskoobrotowej do uzyskania jednolitej masy, zużyć w ciągu 1 h,
- ▶ Stosować na nośne, czyste i wyrównane podłoża typu: cegła, silikaty, beton komórkowy, tynk cementowy,
- ▶ Ostre narożniki sfazować a w wewnętrznych wykonać fasetę o promieniu od 2-4 cm,
- ▶ Zagruntować podłoże gruntem EVOMER SZYBKI GRUNT,
- ▶ Nanosić gotową powłokę warstwami przy pomocy gładkiej pacy, kielni lub natryskowo,
- ▶ Drugą i kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu warstw wcześniej zaaplikowanych,
- ▶ Grubość warstwy dostosować do typu hydroizolacji,
- ▶ W przypadku wody napierającej stosować siatkę wzmacniającą z włókna szklanego 145 g,
- ▶ Powłokę hydroizolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami podczas zasypywania poprzez przyklejenie płyt XPS lub folii kubełkowej połączonej z geowłókniną,
- ▶ Zасыpywać po 2-3 dniach od momentu nałożenia,
- ▶ Temperatura aplikacji +5°C do +30°C,
- ▶ Nie prowadzić aplikacji w czasie deszczu i silnego nasłonecznienia.

PRZECHOWYWANIE I OPKOWANIA

- ▶ Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, z dala od grzejników, w temperaturze od +5°C do +35°C,
- ▶ Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,
- ▶ Data produkcji i okres trwałości na opakowaniu,
- ▶ Liczba warstw składowania 3.



TACK-R KMB 2K

SZYBKOSCHNĄCA ASFALTOWO-POLIMEROWA
EMULSJA ANIONOWA



1 gruntowanie



2 wymieszaj



3 połączenie pion poziom



4 aplikacja



5 gotowe

PAKOWANIE

Wiadro – 30 kg, ilość szt. na palecie 18

Typ izolacji	Liczba warstw	Końcowa grubość powłoki w [mm]	Orientacyjne zużycie [kg]
Lekka – wilgoć gruntowa	2	3	4,5
Średnia – woda nienapierająca	2	3	4,5
Ciężka – napierająca woda gruntowa	2 z siatką wzmacniającą	4	5,5
Klejenie płyt termoizolacyjnych	-	-	1-2

SELENA SA ul. Wyciągowa 56E, 53-012 Wrocław, Selena Contact Center +48 801 350 500, mail: kontakt@selena.com, www.tack-r.pl

tel: 608 495 111 (zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, cz. wielkopolskiego) | tel: 660 467 185 (łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie)
tel: 606 298 468 (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie) | tel.: 668 450 937 (lubuskie, cz. wielkopolskiego, dolnośląskie, opolskie, śląskie)