

KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR DK2026363

Strona 1 z 2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Roztwory asfaltowe do gruntowania betonu pod nawierzchnie mostowe Nazwa handlowa: TACK-R PRIMER F Dr
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Zestaw do izolacji wodochronnej składający się z papy zgrzewalnej SELENA MOST oraz asfaltowego środka gruntującego TACK-R PRIMER F Dr
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wykonywania izolacji wodochronnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych pomostach drogowych obiektów inżynierskich.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pieszyska 3, 58-200 Dzierżoniów Miejsce produkcji: 87-140 Chełmża, ul. Bydgoska 11
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nr IBDiM-KOT-2020/0622 wydanie 4 z dnia 15.12.2025 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A, nr akredytacji: AC 013, Krajowy Certyfikat Zgodności ZKP nr 013-UWB-151

8A. Deklarowane właściwości użytkowe **TACK-R PRIMER F Dr**

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
8.1	Czas wysychania, h	≤ 6	
8.2	Zawartość wody, %	≤ 0,5	
8.3	Lepkość: czas wypływu, s, kubek wypływowy ISO Ø 4 mm)	43 - 53	

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR DK2026363

Strona 2 z 2

8B. Deklarowane właściwości użytkowe **papa zgrzewalna SELENA MOST**

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
8B.1	Grubość arkusza	$\geq 5,0$ mm	
8B.2	Grubość warstwy izolacyjnej pod osnową	$\geq 3,0$ mm	
8B.3	Giętkość badana na wałku $\varnothing 30$ mm (górna i dolna powierzchnia arkusza papy)	$\leq -20^{\circ}\text{C}$	
8B.4	Prześlakliwość	$\geq 0,8$ MPa	
8B.5	Nasiąkliwość	$\leq 0,5$ %	
8B.6	Siła zrywająca przy rozciąganiu: - wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	≥ 1000 N ≥ 800 N	
8B.7	Wydłużenie przy zerwaniu: - wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	≥ 40 % ≥ 45 %	
8B.8	Siła zrywająca przy rozdzielaniu: - wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	≥ 250 N ≥ 200 N	
8B.9	Siła zrywająca w stykach arkuszy papy	≥ 500 N	
8B.10	Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-off”	$\geq 0,5$ MPa	
8B.11	Wytrzymałość na ścinanie	$\geq 0,2$ MPa	
8B.12	Odporność na działanie podwyższonej temperatury, 100°C , 2 h	$\geq 100^{\circ}\text{C}$	
Masa polimeroasfaltowa wytopiona z papy zgrzewalnej SELENA MOST			
8B.13	Temperatura mięknięcia wg metody PIK, elastomeroasfalt (SBS)	$\geq 90^{\circ}\text{C}$	
8B.14	Temperatura łamliwości wg Fraassa	$\leq -20^{\circ}\text{C}$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Piotr Brzeżański – R&D Senior Manager
(imię i nazwisko oraz stanowisko)



Gorlice, 21.01.2026
(miejsce i data wydania)

(podpis)