TYTAN PROFESSIONAL EVOMER EVOMER Masa Szpachlowa

Gęsta masa polimerowo-bitumiczna przeznaczona do szpachlowania asfaltowych pokryć dachowych. Wypełnia pęknięcia i ubytki i tworzy zwarte, ale trwałe elastoplastyczne warstwy. Ze względu na dobre właściwości klejące może być używana do podklejania płyt termoizolacyjnych.



ZALETY

- szybkoschnąca
- tworzy trwałe elastyczne wypełnienia mostkujące rysy
- kompatybilna z materiałami bitumicznymi, mineralnymi i styropianem
- bezpieczna dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników
- odporność na spływanie w podwyższonych temperaturach do +90°C
- gotowa do użycia
- wysoka odporność na UV

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

Szpachlowanie ubytków

Wypełnianie pęknięć

Miejscowe naprawy i uszczelnienia pokryć dachowych

Podklejanie płyt termoizolacyjnych

Wykonywanie fasety

Selena FM S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- PN-B-24002:1997
- PN-B-24002:1997/Ap1:2001

DANE TECHNICZNE

Kolor	Wartość
Czarno-brązowy, po utwardzeniu czarny	+
Wygląd	**Wartość**
Konsystencja gęsta pasta	+
Nieutwardzony - badany w 23°C i 50% wilgotności względnej	**Wartość**
Gęstość [g/cm^3]	1,25 - 1,3
Odporność na deszcz [h]	2 - 4
Zużycie na jedną warstwę [kg/m^2]	1,2
Utwardzony - badany po 2 tygodniach w 23°C i 50% wilgotności względnej	**Wartość**
Przesiąkliwość powłoki pod ciśnieniem 1000 mm/48h grubość warstwy [mm]	≥1
Przesiąkliwość powłoki pod ciśnieniem 6000 cm/48h grubość warstwy [mm]	≥1,5
Odporność temperaturowa [°C]	-20 - +90
Utwardzony - badany po 2 tygodniach w 50% wilgotności względnej	**Wartość**
Odporność na zginanie w niskich temperaturach, na półobwodzie klocka o średnicy 50 mm [°C]	-20
Odporność na spływanie w podwyższonych temperaturach [°C]	+90
Utwardzony – badany po 2 tygodniach w 4°C i 50% wilgotności względnej	**Wartość**
Naprężenie przy zerwaniu (temp. 4°C) [MPa]	2,5 - 2,7
Wydłużenie przy zerwaniu (temp. 4°C) [%]	60
Mostkowanie rys, grubość warstwy 2 mm (temp. 4°C) [mm]	≤1

Selena FM S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +30

Przyczepność do powierzchni	Wartość
Beton	+
Blacha ocynkowana	+
Ekstrudowany polistyren	+
Ekspandowany polistyren	+
Papa bitumiczna	+
Gonty bitumiczne	+
Płyta OSB	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt jest pakowany w wiadra 5 kg i 1 kg. Przechowywać do 12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +30 °C. Chronić przed mrozem oraz unikać temperatur powyżej 35°C i bezpośredniego nasłonecznienia.

Przechowywać i przewozić w temperaturze nie niższej niż +5°C.

Selena FM S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość sztuk na palecie	Indeks	Kod EAN
1 kg	N/A	nd.	324	10040411	5902120159116
1 kg	N/A	nd.	324	10034006	5902120091867
5 kg	czarny	1	76	10040403	5902120159130
5 kg	czarny	1	76	10034093	5902120091874

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Selena FM S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com